

Tappo in sughero naturale monopezzo ottenuto da lavorazione di plance selezionate con garanzia dell'origine e della perfetta rintracciabilità del prodotto.

Il sughero grezzo è sottoposto a bollitura in caldaia aperta inox con ricambio costante d'acqua pulita e a stagionatura in superficie coperta ed areata.

Il tappo è sottoposto a trattamento IGEA per garantire bonifica di tutte le sostanze volatili presenti nel sughero: pirazine, geosmina e guaiacolo rilevabilità sotto la soglia di percezione, TCA in percentuale non superiore a 5 tappi x 1000

### SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	Tappo Monopezzo in sughero naturale
Diametro	24,0 mm/26,0 mm ( $\pm 0,3$ mm)
Altezza	44,0 mm/49,0 mm/ ( $\pm 0,4$ mm)
Umidità	3 - 8 %
Trattamento	IGEA NEUTRAL CORK
Lavaggio	Soft unineutral a perossido controllato (colore giallo)
Rivestimento	Antipolvere e antiassorbimento per capillarità
Timbratura	Ad inchiostro o Marcatura a fuoco
Confezionamento	Sacchetti in cartene termosaldati da 1.000 tappi racchiusi in scatole di cartone PREMIUM con indicazione della data di confezionamento, destinatario, descrizione articolo, descrizione timbro e quantità

### CONTROLLI

Analisi Sensoriale + Valutazione SPME/GC/MS	IGEA NEUTRAL CORK: Valutazione olfattiva con campionamento statistico secondo ns. metodo (400 pz): accettabilità TCA 5x1000 IGEA NEUTRAL CORK GRAN CRU: Valutazione olfattiva con campionamento statistico secondo ns. metodo (800 pz): accettabilità TCA 5x1000
Residuo sostanze ossidanti	$\leq 0,2$ mg O <sub>2</sub> /tappo oppure assente, se richiesto.
Recupero alla compressione	Valutazione immediata, dopo 1 ora e dopo 24 ore.