


MUREDDU COMPACT  
2 PEZZI NATURALE



**TAPPO COMPACT DUE PEZZI NATURALE**

Tappo tecnico naturale, ad alta densità, formato da due pezzi di sughero ed ottenuto dalla lavorazione di plance selezionate di alta qualità con ottime caratteristiche fisiche. Il sughero grezzo è sottoposto a bollitura in caldaia aperta inox con ricambio costante d'acqua pulita e successiva stagionatura su superficie coperta e areata. Le colle utilizzate sono poliuretaniche e rispondenti alle normative europee che regolano i materiali ammessi per il contatto con gli alimenti.



## SPECIFICHE TECNICHE

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Prodotto</b>        | Tappo tecnico in sughero naturale   |
| <b>Misure</b>          | Diametro 24,00 mm - 26,00 mm ( $\pm 0,3$ mm)<br>Altezza 44,0 mm - 49,0 mm ( $\pm 0,4$ mm)   |
| <b>Peso specifico</b>  | $\geq 150$ kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Umidità</b>         | 3 - 8 %   |
| <b>Lavaggio</b>        | Soft unineutral a perossido controllato   |
| <b>Rivestimento</b>    | Antipolvere e antiassorbimento per capillarità  |
| <b>Timbratura</b>      | Inchiostro ad uso alimentare o marcatura a fuoco  |
| <b>Collante</b>        | Poliuretano conforme al Reg. CE 1935/04 e CE 2023/06  |
| <b>Confezionamento</b> | Sacchetti in cartene termosaldati da 1.000 tappi racchiusi in scatole di cartone con indicazione della data di confezionamento, destinatario, descrizione articolo, descrizione timbro e quantità |



## CONTROLLI

- Controllo microbiologico (su richiesta)
- Esame organolettico secondo nostro campionamento statistico (400 pz. per lotto)  
Accettabilità TCA 1% ( $\pm 1\%$ )
- Test recupero alla compressione
- Residuo perossidi
- Resistenza alla bollitura
- Simulazione imbottigliamento e prove di stappatura
- Test di tenuta al liquido
- Test cessione polveri (su richiesta)
- Controllo dell'umidità
- Controllo dimensionale
- Check finale su prodotto in uscita