

MUREDDU SYSTEM
METHODO 3



MISURE - MEASURES

Ø 24 mm - h 43 mm

PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT

230 - 310 kg/m³

GRANULOMETRIA - GRAIN SIZE

1 / 3 mm

IMBALLAGGIO - PACKAGING

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare
Sealed polythene bags suitable for food use

GARANZIE - GUARANTEES

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva
Total traceability of the production process



TRATTAMENTO - TREATMENT

Tappo con corpo in microgranulo di nuova generazione sottoposto a trattamento Te.De.Sys e due rondelle di 6mm ciascuna in sughero naturale sottoposte anch'esse a trattamento TeDe.Sys.. Il processo utilizza vapore ad alta temperatura per abbattere TCA ed altri composti volatili quali geosmina, pirazine, guaiacono.

Stopper with a new-generation micro-granule body treated with Te.de.sys and two 6mm disks, each in natural cork, also subjected to Te.de.sys treatment.. The process uses high temperature steam to break down TCA and other volatile compounds such as geosmin, pyrazine, guaiacol.

*** PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS**

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
Altezza - Height	±0,4 mm
Diametro - Diameter	±0,3 mm
Umidità - Moisture	3%-8%
Test di recupero alla compressione <i>Compression Recovery tests</i>	>95%
Test di tenuta all'aria - <i>Stopper air tests</i>	0 tappi - 0 stoppers
Resistenza alla bollitura - <i>Sealing tests</i>	Assenza di disaggregazione granina <i>No grain disaggregation</i>

**** PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS**

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
T.C.A. (2,4,6 trichloroanisolo) <i>T.C.A (2,4,6 trichloroanisole)</i>	Accettabilità difettosità max 1% (±1) In conformità con la ISO 20752 <i>Defect acceptability max 1% (±1)</i> <i>In accordance with ISO 20752</i>
Tenore in polvere - <i>Dust controls</i>	<0,5 mg/tappo - <0,5 mg/stopper

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Mureddu Sugheri utilizza timbro a fuoco o ad inchiostro alimentare, anche con cliché personalizzato. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

* Secondo "Manuale del Sughero"

** Prove interne

