

# MUREDDU SYSTEM

1+0



## MISURE - MEASURES

Ø 23,5 o 26,5 mm - h 43 mm

## PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT

260 - 310 kg/m<sup>3</sup>

## T.C.A. RILASCIABILE - RELEASABLE T.C.A.

<2,0 ng/L. In conformità con la ISO 20752

<2,0 ng/L. In accordance with ISO 20752

## IMBALLAGGIO - PACKAGING

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare  
Sealed polythene bags suitable for food use

## GARANZIE - GUARANTEES

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva  
Total traceability of the production process



## TRATTAMENTO - TREATMENT

1 rondella di sughero naturale sottoposta a trattamento Te.De.Sys (Technological Desorption System). La granina viene sottoposta a cicli controllati di vapore combinato al calore.

1 disk of natural cork subjected to Te.De.Sys (Technological Desorption System) treatment. The granine is subjected to controlled cycles of steam combined with heat.

## \* PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
Altezza - Height	±0,4 mm
Diametro - Diameter	±0,3 mm
Umidità - Moisture	3%-8%
Test di recupero alla compressione Compression Recovery tests	>95%
Test di tenuta all'aria - Stopper air tests	0 tappi - 0 stoppers
Resistenza alla bollitura - Sealing tests	Assenza di disaggregazione granina No grain disaggregation

## \*\* PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
T.C.A. (2,4,6 trichloroanisole)	<2,0 ng/L. In conformità con la ISO 20752
T.C.A. (2,4,6 trichloroanisole)	<2,0 ng/L. In accordance with ISO 20752
Tenore in polvere - Dust controls	<0,5 mg/tappo - <0,5 mg/stopper

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Mureddu Sugheri utilizza timbro a fuoco o ad inchiostro alimentare, anche con cliché personalizzato. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

\* Secondo "Manuale del Sughero"

\*\* Prove interne

