

MUREDDU GIUSTO Spumante



MISURE - MEASURES

Ø 29,5 o 30,5 mm - h 48 mm

PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT

260 - 310 kg/m³

T.C.A. RILASCIABILE - RELEASABLE T.C.A.

<0,5 (±0,2) ng/L. In conformità con la ISO 20752

<0,5 (±0,2) ng/L. In accordance with ISO 20752

GRANULOMETRIA - GRAIN SIZE

0,5 / 1,5 mm

IMBALLAGGIO - PACKAGING

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare

Sealed polythene bags suitable for food use

GARANZIE - GUARANTEES

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva

Total traceability of the production process



TRATTAMENTO VULCANO

VULCANO: mediante un'esclusiva combinazione di vapore e temperatura neutralizza le molecole volatili presenti nel sughero portandole sotto la soglia di percezione.

VULCANO: through an exclusive combination of steam and temperature neutralizes volatile compounds present in cork bringing them below the threshold of perception.

* PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
Altezza - Height	±0,4 mm
Diametro - Diameter	±0,3 mm
Umidità - Moisture	3%-8%
Test di recupero alla compressione Compression Recovery tests	>95%
Test di tenuta all'aria - Stopper air tests	0 tappi - 0 stoppers
Resistenza alla bollitura - Sealing tests	Assenza di disaggregazione granina No grain disaggregation

** PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
T.C.A. (2,4,6 tricloroanisolo) T.C.A (2,4,6 trichloroanisole)	<0,5 (±0,2) ng/L. In conformità con la ISO 20752 <0,5 (±0,2) ng/L. In accordance with ISO 20752
Off-Flavours free	Pirazine, geosmine, guaiacolo, sotto soglia di percezione - Pyrazine, geosmin and guaiacol below the threshold of perception.
Tenore in perossidi - Peroxides controls	<0,2 mg/tappo - <0,2 mg/stopper
Tenore in polvere - Dust controls	<0,5 mg/tappo - <0,5 mg/stopper

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Mureddu Sugheri utilizza timbro a fuoco o ad inchiostro alimentare, anche con cliché personalizzato. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

* Secondo "Manuale del Sughero"

** Prove interne

