



**CLASSI - CLASSES \*\*\***

Enoplus, Extra, Super, 1AS, 1A, 1B

**MISURE STANDARD - STANDARD MEASURES**

Ø 24 - h 39 mm o 44 mm o 49 mm

Ø 26 - h 39 mm o 44 mm o 49 mm

**IMBALLAGGIO - PACKAGING**

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare  
*Sealed polythene bags suitable for food use*

**GARANZIE - GUARANTEES**

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva  
*Total traceability of the production process*

Tappo in sughero naturale monopezzo ottenuto da lavorazione di plance selezionate con garanzia dell'origine e della perfetta rintracciabilità del prodotto. Il sughero grezzo è sottoposto a bollitura in caldaia aperta inox con ricambio costante d'acqua pulita e a stagionatura in superficie coperta ed areata. Il tappo è successivamente trattato con un sistema di un vapo-estrazione per una ottimale sanificazione organolettica.

*One-piece natural cork stopper obtained by processing selected planks with guarantee of origin and perfect traceability of the product. The raw cork is subjected to boiling in a stainless steel open boiler with a constant change of clean water and maturing on a covered and ventilated surface. The stopper is subsequently treated with a steam-extraction system for optimal organoleptic sanitation.*

**\* PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS**

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
Altezza - Height	±0,4 mm
Diametro - Diameter	±0,3 mm
Umidità - Moisture	3%-8%

**\*\* PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS**

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
T.C.A. (2,4,6 tricloroanisolo) <i>T.C.A (2,4,6 trichloroanisole)</i>	Accettabilità difettosità max 1% (±1) In conformità con la ISO 20752 <i>Defect acceptability max 1% (±1) In accordance with ISO 20752</i>
Tenore in perossidi - Peroxides controls	<0,2 mg/tappo - <0,2 mg/stopper
Tenore in polvere - Dust controls	<0,5 mg/tappo - <0,5 mg/stopper

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Mureddu Sugheri utilizza timbro a fuoco o laser, anche con cliché personalizzato. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

\* Secondo "Manuale del Sughero"

\*\* Prove interne

\*\*\* Tolleranza Qualità Estetica: ±5% di deviazione dal campione di riferimento

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso ed invita a verificare l'aggiornamento della scheda tecnica contattando direttamente la sede.