

## MUREDDU SYSTEM



CLASSI - CLASSES \*\*\* B/2, C/3

27 2, 07 3

MISURE - MEASURES Ø da 24 a 27,5 mm - h 43 mm

PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT

230 - 310 kg/m<sup>3</sup>

**GRANULOMETRIA - GRAIN SIZE** 

1/3 mm

**IMBALLAGGIO** - PACKAGING

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare

Sealed polythene bags suitable for food use

**GARANZIE** - GUARANTEES

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva Total traceability of the production process

TRATTATO CON PROCESSO

## **TRATTAMENTO** - TREATMENT

Tappo con corpo in granulato sottoposto a trattamento Te.De.Sys (Technological Desorption System). Due rondelle di 6 mm di sughero naturale ottenute da lavorazione di plance selezionate

Stopper with granulated body treated with Te.De.Sys (Technological Desportion System). Two 6 mm disks of natural cork obtained by processing selected planks

## \* PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS


Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
Altezza - Height	±0,4 mm
Diametro - Diameter	±0,3 mm
Umidità - Moisture	3%-8%
Test di recupero alla compressione Compression Recoverry tests	>95%
Test di tenuta all'aria - Stopper air tests	o tappi - o stoppers
Resistenza alla bollitura - Sealing tests	Assenza di disaggregazione granina No grain disaggregation

## \*\* PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
T.C.A. (2,4,6 tricloroanisolo) T.C.A (2,4,6 trichloranisole)	Accettabilità difettosità max 1% (±1) In conformità con la ISO 20752 Defect acceptability max 1% (±1) In accordance with ISO 20752
Tenore in polvere - Dust controls	<0.5 mg/tappo - <0.5 mg/stopper

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Mureddu Sugheri utilizza timbro a fuoco o laser, anche con cliché personalizzato. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso ed invita a verificare l'aggiornamento della scheda tecnica contattando direttamente la sede.



www.mureddusugheri.com



<sup>\*</sup> Secondo "Manuale del Sughero"

<sup>\*\*</sup> Prove interne

<sup>\*\*\*</sup> Tolleranza Qualità Estetica: ±5% di deviazione dal campione di riferimento