

MUREDDU GIUSTO NATURALMENTE ELASTICO



MISURE - MEASURES

Ø 24 o 25 mm - h 44 mm

PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT

230 - 310 kg/m³

T.C.A. RILASCIABILE - RELEASABLE T.C.A.

<0,5 (±0,2) ng/L. In conformità con la ISO 20752

<0,5 (±0,2) ng/L. In accordance with ISO 20752

GRANULOMETRIA - GRAIN SIZE

0,5 / 1,5 mm

O.T.R. (OXIGEN TRANSFER RATE)

2,0 µg O₂/giorno (per 24x44) - 1,7 µg/giorno (per 24x47)

2,0 µg O₂/day (for 24x44) - 1,7 µg/day (for 24x47)

IMBALLAGGIO - PACKAGING

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare

Sealed polythene bags suitable for food use

GARANZIE - GUARANTEES

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva

Total traceability of the production process



TRATTAMENTO VULCANO

VULCANO; mediante un'esclusiva combinazione di vapore e temperatura neutralizza le molecole volatili presenti nel sughero portandole sotto la soglia di percezione.

VULCANO; through an exclusive combination of steam and temperature neutralizes volatile compounds present in cork bringing them below the threshold of perception.

* PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS

Parametri - Parameters

Altezza - Height

Diametro - Diameter

Umidità - Moisture

Test di recupero alla compressione

Compression Recovery tests

Test di tenuta all'aria - Stopper air tests

Resistenza alla bollitura - Sealing tests

Tolleranze - Tolerances

±0,4 mm

±0,3 mm

3%-8%

>95%

0 tappi - 0 stoppers

Assenza di disaggregazione granina

No grain disaggregation

** PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS

Parametri - Parameters

T.C.A. (2,4,6 tricloroanisolo)

T.C.A. (2,4,6 trichloroanisole)

Off-Flavours free

Tolleranze - Tolerances

<0,5 (±0,2) ng/L. In conformità con la ISO 20752

<0,5 (±0,2) ng/L. In accordance with ISO 20752

Pirazine, geosmine, guaiacolo, sotto soglia di percezione - Pyrazine, geosmin and guaiacol below the threshold of perception.

Tenore in perossidi - Peroxides controls

<0,2 mg/tappo - <0,2 mg/stopper

Tenore in polvere - Dust controls

<0,5 mg/tappo - <0,5 mg/stopper

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Mureddu Sugheri utilizza timbro a fuoco o laser, anche con cliché personalizzato. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

* Secondo "Manuale del Sughero"

** Prove interne

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso ed invita a verificare l'aggiornamento della scheda tecnica contattando direttamente la sede.

