



CLASSI - CLASSES *

A1, B2

MISURE - MEASURES

Ø da 24 a 27,5 mm - h 43 mm

PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT

230 - 310 kg/m³

GRANULOMETRIA - GRAIN SIZE

1 / 3 mm

IMBALLAGGIO - PACKAGING

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare
Sealed polythene bags suitable for food use



GARANZIE - GUARANTEES

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva
Total traceability of the production process

ETICHETTATURA AMBIENTALE

ENVIRONMENTAL LABELING



TRATTAMENTO - TREATMENT

Tappo con corpo in granulato sottoposto a trattamento Te.De.Sys (Technological Desorption System). Due rondelle di 6 mm di sughero naturale ottenute da lavorazione di plance selezionate

Stopper with granulated body treated with Te.De.Sys (Technological Desorption System). Two 6 mm disks of natural cork obtained by processing selected planks

PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS

Parametri - Parameters

Altezza - Height

Diametro - Diameter

Umidità - Moisture

Test di recupero alla compressione

Compression Recovery tests

Test di tenuta all'aria - Stopper air tests

Resistenza alla bollitura - Sealing tests

Tolleranze - Tolerances

±0,4 mm

±0,3 mm

3%-8%

>95%

0 tappi - 0 stoppers

Assenza di disaggregazione granina
No grain disaggregation

PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS

Parametri - Parameters

T.C.A. (2,4,6 tricloroanisolo)

T.C.A (2,4,6 trichloroanisole)

Tenore in polvere - Dust controls

Tolleranze - Tolerances

Accettabilità difettosità max 1% (±1)

In conformità con la ISO 20752

T.C.A. > 2 ng/L

Defect acceptability max 1% (±1)

In accordance with ISO 20752

T.C.A. > 2 ng/L

<0,5 mg/tappo - <0,5 mg/stopper

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

* Tolleranza Qualità Estetica: ±5% di deviazione dal campione di riferimento

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso ed invita a verificare l'aggiornamento della scheda tecnica contattando direttamente la sede.

✉ quality@mureddusugheri.com

🌐 www.mureddusugheri.com



MUREDDU
SUGHERI

Quality infoline 0331 585447 int.23