

# MUREDDU GIUSTO Spumante\_e



## MISURE - MEASURES

Ø 29,5 o 30,5 mm - h 47 mm

## PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT

240 - 320 kg/m<sup>3</sup>

## T.C.A. RILASCIABILE - RELEASABLE T.C.A.

<1 (±0,5) ng/L. In conformità con la ISO 20752  
<1 (±0,5) ng/L. In accordance with ISO 20752

## GRANULOMETRIA - GRAIN SIZE

1 / 2 mm - Stampo individuale  
1 / 2 mm - Individual mold

## IMBALLAGGIO - PACKAGING

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare  
Sealed polythene bags suitable for food use



## GARANZIE - GUARANTEES

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva  
Total traceability of the production process

## ETCHETTATURA AMBIENTALE ENVIRONMENTAL LABELING



## TRATTAMENTO VULCANO

VULCANO; mediante un'esclusiva combinazione di vapore e temperatura neutralizza le molecole volatili presenti nel sughero portandole sotto la soglia di percezione.

VULCANO; through an exclusive combination of steam and temperature neutralizes volatile compounds present in cork bringing them below the threshold of perception.

## PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
Altezza - Height	±1 mm
Diametro - Diameter	±0,3 mm
Umidità - Moisture	3%-8%
Test di recupero alla compressione Compression Recovery tests	>95%
Test di tenuta all'aria - Stopper air tests	0 tappi - 0 stoppers
Resistenza alla bollitura - Sealing tests	Assenza di disaggregazione granina No grain disaggregation

## PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS

Parametri - Parameters	Tolleranze - Tolerances
T.C.A. (2,4,6 tricloroanisolo) T.C.A (2,4,6 trichloroanisole)	<1 (±0,5) ng/L. In conformità con la ISO 20752 <1 (±0,5) ng/L. In accordance with ISO 20752
Off-Flavours free	Pirazine, geosmina, guaiacolo, sotto soglia di percezione - Pyrazine, geosmin and guaiacol below the threshold of perception.
Tenore in perossidi - Peroxides controls	<0,2 mg/tappo - <0.2 mg/stopper
Tenore in polvere - Dust controls	<0,5 mg/tappo - <0.5 mg/stopper
Momento di torsione massimo - Max. torsion moment	≥ 45 dan x cm
Angolo massimo di rottura - Maximum breaking angle	≥ 30°

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso ed invita a verificare l'aggiornamento della scheda tecnica contattando direttamente la sede.

✉ quality@mureddusugheri.com

🌐 www.mureddusugheri.com



MUREDDU  
SUGHERI

Quality infoline 0331 585447 int.23